

DRUCKÖLSCHLAUCH

innen NBR, Polyestergeflechtseinlage, außen CM ww CSM (abriebfestes Obergummi)

Type 2633

OIL PRESSURE HOSE

inside NBR, polyester braiding inside, outside CM optional CSM (abrasion resistant outer rubber layer)



DN (NW)	d $\pm 0,4$ mm	D $\pm 0,8$ mm	Be- triebs- druck working pressure bar	Prüf- druck testing- Pressure bar	Berst- druck bursting pressure bar	kleinster zu- lässiger Biege- radius smallest ben- ding radius mm	Bestell-Nr. part-no.
2	4,0	10,0	70	140	280	30	2633.0200
3	5,0	11,0	70	110	275	35	2633.0300
4	6,0	12,0	55	110	220	40	2633.0400
6	8,0	14,0	40	80	160	50	2633.0600
8	9,5	15,5	35	70	140	60	2633.0800
10	12,0	19,0	45	90	180	70	2633.1000
13	15,0	23,0	40	60	160	90	2633.1300
16	18,0	26,0	25	50	100	110	2633.1600
20	22,0	31,0	33	50	100	120	2633.2000
25	25,0	34,0	33	50	100	140	2633.2500
25	28,0	37,0	33	50	100	160	2633.2537

Auch mit Umflechtung aus verzinktem Stahldraht oder Edelstahldraht lieferbar.

Die Bestell-Nr. sind dann 2633.13.xxxx oder 2633.01.xxxx.

Also available with zinc plated steel wire braiding or stainless steel wire braiding.

The order-no. changes to 2633.13.xxxx or 2633.01.xxxx.

Anwendungs- und Temperaturbereich für Type 2633:

Motoren-Schmieröle (HD-Öle), Hydraulik-Öle auf Mineralöl- und Glycol-Basis
Luft, ölhaltig

Native Öle (nicht für Lebensmittel)

von- 40°C bis +125°C
kurzzeitig bis 140 °C
von- 40°C bis + 70°C

Application and temperature range for type 2633:

motor lubricants (HD oils), hydraulic mineral oil and glycol base
oil containing air

native oils (not for food)

from- 40°F up to+ 257°F
short-term up to 284°F
from- 40°F up to+158°F